



Раствор
для «серебрения»
хвойной древесины
Nadelholzlauge



Деревянные поверхности

Внутренние работы

Сухие помещения

Назначение материала. Раствор для «серебрения» (Nadelholzlauge) используется только для наружной обработки деревянных поверхностей из хвойной древесины и придания им «серебристого цвета».

Область применения. Стены, лестницы (балясины, перила, ступени), забор, садовая мебель и деревянные скульптуры, дражка (деревянная крыша).

Характеристика материала. Раствор для «серебрения» - это раствор различных типов мыла с водой, который ускоряет процесс выщелачивания хвойной древесины, так называемого «серебрения». За счет воздействия солнца и дождя происходит вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (кислоты, крахмала, лигнина и т.д.), и таким образом исчезает питательная среда для грибка, плесени и насекомых-вредителей. Сразу после нанесения раствора древесина темнеет, а потом в процессе выщелачивания становится «серебристой» (через 1-2 года).

Свойства материала

Состав	Вода, каустическая сода, растительное мыло, кальциевое мыло
Цвет	Прозрачно-белый
Консистенция	Жидкость
Колеровка	Не колеруется

Условия нанесения и высыхания материала

Температура/Влажность	8 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%
-----------------------	---

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	5 часов	24 часа
Окончательное твердение	24 часа	

Расход материала

Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя
Расход материала на 1 м ²	1-й слой - 100 мл; 2-й слой - 100 мл

Хранение и утилизация материала

Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующими в стране рекомендациями по утилизации ЛКМ

Дополнительные данные

Упаковка материала	Банка пластиковая	
Объем упаковки	Арт. № 391	Арт. № 394
	1,0 л	5,0 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08	

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитную маску и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей промыть большим количеством воды, при попадании в глаза обратиться к врачу. Не допускать контакта раствора с кислотами. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: С. Дополнительную информацию можно получить из паспорта безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения

Защита и «серебрение» хвойной древесины.

Тип поверхности

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Подготовка поверхности

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Подготовка материала

Перед нанесением. Раствор для «серебрения» тщательно размешать.

Необходимый инструмент

Кисти из натуральной щетины.

Методика нанесения/применения

Раствор для «серебрения» наносить кистью по направлению волокон. После высыхания (приблизительно 5 часов) рекомендуется повторить обработку. Остатки неиспользованного Раствора для «серебрения» перелить в герметичную пластиковую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Последующая обработка поверхности

Не требуется. Но перед нанесением Стандоловой краски (Standölfarbe) или Лазури по дереву (Holzlasur für Außen), рекомендуется тщательно нейтрализовать остатки материала слабым раствором уксуса и хорошо промыть водой.

Очистка инструмента

Сразу после работы теплой водой.

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Для поддержания защитных свойств рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности Раствором для «серебрения» (один слой) каждые 3–5 лет.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Раствора для «серебрения» следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

